

539466
23 APR 2005

(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ДОГОВОРом О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

(19) ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Международное бюро



РСТ



(43) Дата международной публикации:
6 мая 2004 (06.05.2004)

(10) Номер международной публикации:
WO 2004/037557 A1

(51) Международная патентная классификация⁷:
B44C 1/22

(21) Номер международной заявки: РСТ/RU2003/000442

(22) Дата международной подачи:
20 октября 2003 (20.10.2003)

(25) Язык подачи: русский

(26) Язык публикации: русский

(30) Данные о приоритете:
2002128363 23 октября 2002 (23.10.2002) RU

(71) Заявитель и

(72) Изобретатель: ЛЮБОМИРСКИЙ Андрей Виле-
нович [RU/RU]; 115597 Москва, ул. Ясенева, д. 36,
корп. 2, кв. 132 (RU) [LJUBOMIRSKY, Andrei
Vilenovich, Moscow (RU)].

(81) Указанные государства (национально): AE, AU,
BA, BR, CA, CN, HU, ID, IL, IN, JP, KR, MX, NO,
PL, RO, SG, UA, US, VN, ZA.


(84) Указанные государства (регионально): ARIPO па-
тент (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), евразийский патент (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), европейский патент
(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR), патент OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Опубликована
С отчётом о международном поиске.

В отношении двухбуквенных кодов, кодов языков и дру-
гих сокращений см. «Пояснения к кодам и сокращениям»,
публикуемые в начале каждого очередного выпуска Бюл-
летеня РСТ.

(54) Title: METHOD FOR DECORATIVE FINISHING OF METAL SURFACES

(54) Название изобретения: СПОСОБ ДЕКОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ



(57) Abstract: The inventive method for decorative finishing of metal surfaces consists in forming a decorative relief having a predetermined profile on a metal surface, applying a paint film to the totality of the decorated metal surface, carrying out a mechanical removal of said paint from the metal surface areas bearing the original profile, hardening the paint film contained in the volume of the elements of the decorative relief and in returning the excessive paint removed from the metal surface for the reuse thereof.

[Продолжение на след. странице]



WO 2004/037557 A1

(57) Реферат: Способ декоративной обработки металлов включает операцию формирования на поверхности металла с заданным первоначальным профилем декоративного рельефа, операцию нанесения слоя краски на всю декорированную поверхность металла, операцию, обеспечивающую полное механическое удаление краски, нанесенной на участки поверхности металла, имеющие первоначальный профиль, операцию, обеспечивающую отверждение краски, находящейся в объеме элементов декоративного рельефа, и операцию возврата избыточной удаленной с поверхности обрабатываемого металла краски для ее повторного использования.

Способ декоративной обработки металлов

Область техники

Изобретение относится к технике художественной обработки поверхности металлических изделий, преимущественно в виде листового материала.

Предшествующий уровень техники

Из уровня техники известен способ декоративной обработки металлов, включающий подготовку поверхности изделия, выделение участков, соответствующих тонам многоцветового изображения, нанесение фона изображения и графическое воспроизведение изображения рисунка, посредством нанесения бороздок с последующим покрытием бесцветным прозрачным лаком, при этом нанесение фона осуществляют патинированием поэтапно с воспроизведением на каждом этапе фона, соответствующего одному тону изображения, при поддержании на каждом этапе режимов патирования, обеспечивающих получение данного тона, а после воспроизведения графического рисунка производят аналогичное дополнительное патинирование участков, на которых нанесена бороздка (авторское свидетельство SU- A- № 1158388).

Известный способ обеспечивает получение на изделиях (цветных панно и сувенирах) из металла декоративно-художественных изображений высокого качества. Однако ввиду высокой трудоемкости известный способ не может быть использован при промышленном (крупносерийном) производстве металлических облицовочных материалов, из-за высокой стоимости готовых изделий. Таким образом, известный способ имеет очень ограниченную область использования, что является его основным недостатком.

Известен также способ декоративной обработки металлов, взятый в качестве прототипа и включающий формирование на поверхности металла с заданным первоначальным профилем декоративного рельефа путем локальной пластической деформации поверхности металла, с последующим нанесением на всю декорированную поверхность металла слоя краски, которая затем твердеет (патент US- A- № 3764067, 1973).

Недостаток известного способа заключается в том, что он не обеспечивает получение декоративно-художественных изображений высокого качества, так как элементы декоративного рельефа и остальная часть поверхности металла (тон) окрашены одной и той же краской.

Раскрытие изобретения.

Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи по обеспечению получения декоративно-художественных изображений высокого качества при одновременном сохранении высокой производительности при изготовлении декорированных изделий и существенном сокращении расхода краски.

Поставленная задача решена тем, что в способе декоративной обработки металлов, включающем формирование на поверхности металла с заданным первоначальным профилем декоративного рельефа, нанесение слоя краски на всю декорированную поверхность металла, а так же проведение операции, обеспечивающей твердение краски, согласно изобретению, перед проведением операции, обеспечивающей твердение краски, полностью механически удаляют краску, нанесенную на участки поверхности металла, имеющие первоначальный профиль, а удаленную избыточную краску направляют для повторного использования.

Кроме того, поставленная задача решена тем, что:

- декоративный рельеф формируют путем механической пластической деформации участков поверхности металла;
- декоративный рельеф формируют путем локального воздействия, по крайней мере, одного химического вещества, являющегося травителем для обрабатываемого металла, на его поверхность;
- декоративный рельеф формируют путем локального воздействия на поверхность металла мощного лазерного излучения;
- декоративный рельеф формируют в виде канавок и/или лунок глубиной меньше толщины обрабатываемого металла;
- канавки и/или лунки выполняют с замковыми элементами;
- наносят на всю декорированную поверхность металла слой жидкой краски, твердение которой обеспечивают термосушкой;
- наносят на всю декорированную поверхность металла слой порошковой краски, твердение которой обеспечивают термообработкой изделия при температуре спекания краски;
- слой порошковой краски подвергают уплотнению в направлении, перпендикулярном поверхности обрабатываемого металла;

- 3 -

- уплотнение слоя порошковой краски осуществляют одновременно с удалением краски, нанесенной на участки поверхности металла, имеющие первоначальный профиль;
- на всю декорированную поверхность металла наносят слой порошкообразного материала, разведенного в клеевом растворе;
- наносят слой краски толщиной, не превышающей максимальной глубины элементов декоративного рельефа;
- слой краски, нанесенный на участки поверхности металла, имеющие первоначальный профиль, удаляют с помощью скребка;
- используют скребок, снабженный пневмотранспортером для удаления избыточной краски.

Преимущество предложенного способа декоративной обработки металлов перед известным (взятом в качестве прототипа) заключается в том, что при сохранении высокой производительности при изготовлении изделий обеспечивается существенное улучшение качества получаемых декоративно-художественных изображений, так как окрашенными являются только элементы декоративного рельефа. Благодаря же введению операции по полному удалению незатвердевшей краски с участков поверхности металла, имеющих первоначальный профиль (иными словами с участков поверхности металлов, расположенных между элементами декоративного рельефа) обеспечивается существенное сокращение расхода краски, поскольку удаленную краску направляют для повторного использования. Здесь нужно отметить, что улучшение качества декоративно-художественных изображений (полученных по способу - прототипу) можно было бы, в принципе, обеспечить путем механического удаления затвердевшей краски с участков поверхности металла между элементами декоративного рельефа. Однако введение этой дополнительной операции и привело бы не только к дополнительным (достаточно большим) затратам, связанным с удалением затвердевшей краски, но привело бы к нарушению целостности краски, заполняющей объем элементов декоративного рельефа вследствие воздействия на нее шлифовального инструмента. Иными словами, это привело бы не только к нерациональному расходу краски, но и к снижению долговечности полученных изделий, так как за счет механических нарушений в затвердевшей краске повышается вероятность выпадения ее из элементов декоративного рельефа.

Удаление излишней незатвердевшей краски с помощью механических средств является оптимальным с точки зрения обеспечения хорошего заполнения краской объема

элементов декоративного рельефа заподлицо с участками поверхности, имеющих первоначальный профиль.

Формирование декоративного рельефа путем механической пластической деформации участков поверхности металла позволяет использовать широко распространенное оборудование для обработки металлов давлением, что позволяет дополнительно снизить стоимость готовой продукции.

Формирование декоративного рельефа с использованием локального травления поверхности металла позволяет получать декоративный рельеф практически любой формы.

Использование лазерного технологического оборудования позволяет получить высокую точность воспроизведения декоративно-художественного изображения.

Формирование декоративного рельефа (его элементов) в виде канавок и/или лунок, глубиной меньше толщины обрабатываемого материала позволяет упростить реализацию способа.

Преимущество использования порошковой (сухой) краски перед жидкой или краской, полученной разведением порошкового красящего материала в клеевом растворе, заключается в том, что ее твердение осуществляется только после поступления обрабатываемого изделия в камеру спекания.

Предпочтительно (при реализации способа) использовать жидкие краски, твердение которых обеспечивается не при обычных условиях, а за счет термосушки, так как это упрощает процесс повторного ее использования.

В дальнейшем изобретение поясняется чертежами и описанием к ним.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 схематично изображена технологическая линия для осуществления способа декоративной обработки металлов; на фиг. 2- вариант выполнения декоративного рельефа на поверхности металлической полосы (вид сверху); на фиг.3- другой вариант выполнения декоративного рельефа на поверхности металлической полосы (вид сверху); на фиг.4- установка для формирования на поверхности металлической полосы декоративного рельефа; на фиг. 5- фрагмент металлической полосы после формирования декоративного рельефа штамповкой (продольный разрез); на фиг.6 – то же после операции выравнивания декоративной неровности; на фиг. 7 – установка для формирования на поверхности металлической полосы декоративного рельефа с

использованием лазерного оборудования; на фиг.8- установка для нанесения на всю декорированную поверхность металлической полосы слоя краски; на фиг. 9- то же в случае использования порошковой краски; на фиг. 10- устройство для полного механического удаления краски с участков поверхности металлической полосы, имеющих первоначальный профиль; на фиг.11- то же в случае использования порошковой краски; на фиг. 12- вариант выполнения средств для уплотнения слоя порошковой краски, обеспечивающих одновременно и полное механическое удаление краски с участков поверхности металлической полосы, имеющих первоначальный профиль; на фиг.13 – фрагмент металлической полосы после формирования в ней элемента декоративного рельефа путем механической пластической деформации; на фиг.14- то же после операции калибровки элемента декоративного рельефа инструментом большого размера, но той же формы, что и инструмент используемый при формировании элемента декоративного рельефа.

Варианты осуществления изобретения

Технологическая линия (фиг.1) для осуществления способа декоративной обработки металлов содержит расположенные последовательно вдоль направления перемещения металлической полосы 1 установку 2 для формирования на поверхности металлической полосы 1 с заданным начальным профилем (преимущественно прямолинейным) декоративного рельефа, установку 3 для нанесения на всю декорированную поверхность 4 металлической полосы 1 слоя 5 краски, устройство 6 для механического полного удаления краски с участков 4, поверхности металлической полосы 1, имеющих первоначальный профиль, средства 7, обеспечивающее твердение краски (камера, обеспечивающая в зависимости от вида используемой краски условия для ее сушки, полимеризация или спекания), устройство 8 для полировки участков 4, поверхности 4 металлической полосы 1, имеющих заданный начальный профиль, устройство 9 резки металлической полосы 1 на листы 10 конечной длины и участок 11 укладки и упаковки листов 10 в стопки. Кроме того, технологическая линия включает средства 12 для возврата избытка краски из устройства 6 для механического полного удаления краски с участков 4, поверхности металлической полосы 1, имеющих первоначальный профиль, обратно в установку 3 для нанесения на всю декорированную поверхность 4 металлической полосы 1 слоя 5 краски.

Установка 2 для формирования поверхности металлической полосы 1 с заданным начальным профилем декоративного рельефа может быть выполнена с использованием

оборудования для механической обработки металла давлением, а именно: прокатного оборудования или прессов.

В предпочтительном варианте осуществления способа декоративной обработки металлов декоративный рельеф формируют путем создания на поверхности 4 металлической полосы 1 канавок (выемок) 13 (фиг. 2) или лунок (углублений) 14 (фиг.3). В простейшем случае (фиг.4) установка 2 для формирования на поверхности металлической полосы 1 с заданным, например прямолинейным первоначальным профилем, декоративного рельефа в виде канавок 13 и лунок 14, глубиной меньше толщины- Н металлической полосы 1, представляет собой пресс 15 и устройство 16 для выравнивания неровностей 17 на поверхности 4, образующихся в процессе штамповки (фиг. 5) , с образованием замковых элементов 18 (фиг. 6), а так же для восстановления первоначального профиля участков 4, поверхности 4 металлической полосы 1 (калибровки) между элементами 13 и/или 14 декоративного рельефа.

Элементы декоративного рельефа (канавки 13) могут быть сформированы так же локальным удалением материала 6 поверхности 4 металлической полосы 1, например путем нанесения механическим путем бороздок, прорезей. В предпочтительных вариантах осуществления способа декоративной обработки металлов используется устройство 19 лазерного скрайбирования (фиг.7), позволяющее получать не только канавки 13, но и лунки 14 как прямоугольного, так и трапецеидального сечения. В случае использования не металлической полосы 1, а металлических листов конечной длины можно использовать метод локального химического травления для формирования декоративного рельефа на их поверхности. При это для формирования защитной маски может быть использован широко распространенный в полупроводниковой технологии метод фотолитографии. Метод фотолитографии (см. Физическая энциклопедия, М, изд. НИ «Большая Российская энциклопедия, 1998, т.5, с.350), включающий нанесение на поверхность изделия слоя фоточувствительного материала, например, фоторезиста, экспонирование (фотодублирование) и удаление материала фоточувствительного слоя с участков не подвергнутых засветке.

Конструктивное выполнение установки 3 для нанесения на всю декорированную поверхность 4 металлической полосы 1 слоя 5 краски зависит от вида используемой краски: жидкие краски (полученные с использованием различных растворителей), краски на основе порошкообразного материала, разведенного в клеевом растворе, сухие порошкообразные (зерновые) красящие материалы. В случае использования жидких красок или красок на основе клеевых растворов установка 3 для нанесения на всю декорированную поверхность 4 металлической полосы 1 слоя 5 краски может быть

выполнена в виде устройства, несущего краску, которая находится так же в контакте и с поверхностью 4 по всей ширине металлической полосы 1 (щетки, подушечки, валики). Могут быть использованы также устройства 20, несущие краску, нижний выпускной щелевой канал которых обеспечивает нанесение жидкости самотеком (фиг.8). Возможно использование и устройств для распыливания жидкой краски на движущиеся поверхности.

В случае использования сухих порошкообразных (зерновых) красящих материалов установка 3 для нанесения на всю декорированную поверхность 4 металлической полосы 1 слоя 5 краски кроме устройства 21 для нанесения порошка на поверхность 4 металлической полосы 1 содержит также и средство 22 для уплотнения (трамбовки) слоя 5 порошковой краски в направлении, перпендикулярном поверхности 4 металлической полосы 1 (фиг.9).

Устройство 6 для механического полного удаления краски с участков 4, поверхности 4 металлической полосы 1, имеющих первоначальный профиль, в простейшем случае выполнено в виде скребка 23 форма которого в поперечном направлении металлической полосы 1 совпадает с его первоначальным профилем (фиг.10). Снизу металлической полосы 1 размещены средства (например лоток 24) для сбора излишней краски, которая с помощью соответствующего насоса (на чертеже не показан) возвращается обратно в установку 3 (фиг. 1). В случае использования порошкообразной краски скребок 25 выполнен совместно с пневмотранспортером 26 для сбора и возврата излишней порошковой краски в установку 3 (фиг.11) через циклон (на чертеже не показан).

На фиг.12 показан вариант выполнения средств для уплотнения слоя порошковой краски, обеспечивающих одновременно и полное механическое удаление краски, нанесенной на участки 4, поверхности 4 металлической полосы 1, имеющие первоначальный профиль. Элемент 27 из упругодеформируемого материала размещен с возможностью перемещения в вертикальном направлении в корпусе 28 и подпружинен относительно металлической полосы 1 пружиной 29. Здесь следует отметить, что одновременно удаляются излишки краски (заподлицо) и с участков поверхности соответствующих элементам декоративного рельефа.

Средства 7, обеспечивающие твердение краски в зависимости от вида используемой краски, выполнены например в виде камеры сушки, температурный режим в которой обеспечивается с помощью либо бесконтактных источников нагрева (ТВЧ, ИК нагревателей), либо с помощью контактных нагревателей (односторонний или двухсторонний нагрев). В случае использовании порошковой краски средства 7 также

выполняются в виде камеры, но температурный режим в ней должен обеспечить спекание частиц порошковой краски. В случае использования самотвердеющих при обычных температурах красок на основе клея, то использование камеры обусловлено только необходимостью защиты поверхности 4 металлической полосы 1 от попадания на нее различных загрязнений.

Устройство 8 для полировки используется исходя из конкретных параметров, накладываемых на готовую продукцию. В данном случае могут быть использованы любые полирующие устройства, технико-эксплуатационные параметры которых удовлетворяют требуемым в каждом конкретном случае.

Способ декоративной обработки металлов осуществляется следующим образом. Металлическую полосу 1 перемещают в горизонтальном направлении с помощью, например, направляющих роликов, используемых в прокатном производстве. С помощью установки 2 осуществляют формирование на поверхности 4 металлической полосы 1 с заданным первоначальным профилем декоративного рельефа. В простейшем случае металлическая полоса 1 имеет прямолинейный профиль. Однако профиль металлической полосы 1 может быть и криволинейным, соответствующим участку цилиндрической поверхности, при этом поверхность 4 металлической полосы 1 может быть как выпуклой, так и вогнутой, что необходимо часто при отделке внутренних стен помещений, в частности чаш бассейнов. Декоративный рельеф, в предпочтительном варианте осуществления способа формируют либо в виде канавок (выемок, бороздок) 13, либо в виде лунок 14 различной формы, либо одновременно в виде лунок 14 и канавок 13 (фиг.2, 3, 4 и 5), при этом глубина канавок 13 и лунок 14 меньше толщины Н металлической полосы 1. Для избежания выпадения затвердевшей краски из канавок 13 и лунок 14 их выполняют, например с замковыми элементами 18 (фиг.6).

Декоративный рельеф формируют путем механической пластической деформации участков поверхности 4 металлической полосы 1 с помощью, например, одного пресса 15 (фиг.4). Однако при формировании сложного декоративного рельефа установка 2 может содержать несколько последовательно расположенных прессов. Установка 2 включает в себя, в случае необходимости, средства для нагрева металлической полосы 1 перед каждой или только перед определенной операцией прессования. После операции прессования осуществляют операцию выравнивания неровностей 17 на поверхности 4 металлической полосы 1, которые образуются в результате механической пластической деформации с помощью устройства 16. В этом случае операция выравнивания неровностей 17 позволяет одновременно сформировать и замковые элементы 18 (фиг. 5 и

б), препятствующие выпадению затвердевшей краски из элементов декоративного рельефа (в частности канавок 13 и лунок 14). Однако в ряде случаев целесообразно проводить самостоятельные операции по формированию замковых элементов, например, с помощью калибровки каждого элемента декоративного рельефа инструментом – В большего размера, но имеющего ту же форму, что и инструмент –А, используемый для формирования данного элемента декоративного рельефа (фиг.13 и 14). Для исключения выпадения затвердевшей краски из элементов декоративного рельефа могут быть использованы (кроме методов создания замковых элементов) также методы, улучшающие адгезию краски к материалу металлической полосы 1. Режимы штамповки выбирают, исходя из известных свойств используемой металлической полосы 1 по стандартной и используемой в области техники, касающейся обработки металлов давлением, методике.

Элементы декоративного рельефа (канавки 13 и лунки 14) могут быть сформированы с помощью установки 2, реализованной на базе лазерного технологического оборудования, в частности устройства 19 (фиг. 7), содержащего последовательно расположенные источник мощного лазерного излучения, сканирующий элемент (в направлении, перпендикулярном плоскости чертежа иными словами поперек металлической полосы 1) и фокусирующий элемент (цилиндрической линзы). Источник мощного лазерного излучения и сканирующий элемент подключены к выходам блока управления (не показан), обеспечивающего локальное импульсное воздействие мощного лазерного излучения на поверхность 4 металлической полосы 1 в соответствии с формируемым декоративным рельефом. В этом случае возможно получение декоративных элементов не только прямоугольного, но и трапецеидального сечения (фиг.7). Выполнение декоративных элементов трапецеидального профиля препятствует выпадению из них затвердевшей краски, что повышает долговечность декоративного рисунка. Удаление части материала металлической полосы 1 при воздействии на ее поверхность мощного лазерного излучения происходит за счет вскипания и выброса вверх расплавленного материала с локального участка поверхности 4.

На металлических листах конечной длины элементы декоративного рельефа могут быть сформированы путем использования химического травителя для материала металлического листа. В этом случае на поверхности металлического листа наносят защитное покрытие, в котором методом например, фотолитографии, создают окна в местах будущих элементов декоративного рельефа. После этого на не защищенные участки поверхности металлического листа воздействуют травителем (одним из смесью химических веществ, являющихся травителями для данного материала). Под действием

травителя (травителей) металл (в не защищенных участках) растворяется, в результате чего образуется на его поверхности лунки или канавки в соответствии с формой окон в защитном покрытии. Далее защитное покрытие с металлического листа удаляют, а затем он поступает в установку 3 для нанесения на декоративную поверхность слоя 5 краски.

После формирования на поверхности металлической полосы 1 с заданным первоначальным профилем декоративного рельефа на всю декорированную поверхность 4 металлической полосы 1 наносят слой 5 краски. При этом могут быть использованы жидкие краски на основе различных растворителей, пастообразные краски на основе клеящих веществ, а так же сухие порошкообразные краски. Выбор краски зависит в основном от первоначального профиля металлической полосы. Нанесение жидких и пастообразных красок осуществляется, например, с помощью устройства 20 (фиг.8). Краску размещают в сосуде, имеющем в нижней части выпускной щелевой канал, через который жидкая краска самотеком поступает на поверхность 4 металлической полосы. С помощью датчика уровня жидкой краски и управляемого вентиля обеспечивают поддержание заданного уровня краски в сосуде. В результате обеспечивается постоянство толщины наносимого слоя 5 краски. Толщина слоя 5 краски не должна превышать максимальной глубины элементов (канавок 13 и/или лунок 14) декоративного рельефа. Оптимально толщина слоя 5 краски должна составлять 0,5- 0,9 максимальной глубины элементов декоративного рельефа. При толщине слоя 5 краски меньшем нижнего предела не обеспечивается полного заполнения краской всех элементов декоративного рельефа. При толщине слоя 5 краски большем верхнего предела увеличивается количество излишней краски, а следовательно экономичность способа уменьшается. Сказанное выше справедливо как для красок на основе порошков, разведенных в клеевом растворе (пастообразных красок), так и для сухих порошковых красок.

Устройство 20 может быть использовано и при нанесении на поверхность 4 пастообразных красок. Как уже отмечалось выше, для нанесения жидких красок могут быть использованы различные устройства, в том числе и распылительные. Выбор из числа известных того или иного устройства для нанесения слоя 5 краски определяется конкретными требованиями, предъявляемыми к готовой продукции, иными словами эти признаки не относятся к числу существенных признаков с точки зрения достижения ожидаемого технического результата.

При использовании сухих порошковых красок может быть использовано устройство, показано на фиг. 9. Краска из контейнера 21 через щелевое нижнее отверстие поступает на поверхность 4 металлической полосы. После чего осуществляют уплотнение слоя 5

порошковой краски в направлении, перпендикулярном поверхности 4 металлической полосы 1, с помощью устройства 22, выполненного в виде колеблющегося в вертикальном направлении трамбующего элемента из упругодеформируемого материала, например, резины. В результате улучшается заполнение элементов декоративного рельефа порошковой краской.

После этого осуществляют полное удаление неотвердевшей краски с участков 4, поверхности 4 металлической полосы 1, имеющих первоначальный профиль (иными словами с участков поверхности, расположенных между элементами декоративного рельефа). Для этого используются скребки различной конструкции. В частности может быть использован скребок 23, показанный на фиг. 10 форма которого в направлении, перпендикулярном плоскости чертежа повторяет профиль поверхности 4 металлической полосы 1. Излишняя краска стекает (в случае жидкой краски) по торцам металлической полосы в лоток 24, откуда с помощью насоса (не показан) подается обратно в установку 3 для повторного использования. На фиг. 1 показан вариант осуществления возврата излишней краски в линию подачи краски в установку 3.

Для удаления излишков порошковой краски целесообразно использовать скребок 25, изображен на фиг. 11 и снабженный пневмотранспортером 26. Излишек порошковой краски потоком воздуха подают по пневмотранспортеру в циклон (не показан на чертеже), где происходит его сепарация. После этого отсепарированная порошковая краска возвращается в установку 3.

Целесообразно использовать в качестве средств для уплотнения слоя порошковой краски, устройство, показанное на фиг. 12. Элемент 27 из упругодеформируемого материала с помощью пружины 29 прижимается к поверхности 4 металлической полосы 1. В результате порошковая краска с одной стороны вдавливаясь внутрь элементов декоративного рельефа (заполняет их объем), а с другой стороны удаляет порошковую краску с элементов 4, поверхности 4 (т. е. с участков поверхности 4, расположенных между элементами декоративного рельефа). Иными словами устройство, показанное на фиг. 12 обеспечивает выполнение двух операций способа, а именно: операции уплотнения слоя порошковой краски и операции удаления ее с участков поверхности металлической полосы 1, имеющих первоначальный профиль.

В зависимости от толщины слоя 5 краски в результате описанной выше операции одновременно удаляются и излишки краски с участков поверхности металлической полосы 1, соответствующие элементам декоративного рельефа. В результате незатвердевшая краска в участках поверхности 4, соответствующих элементам

декоративного рельефа расположена заподлицо по отношению к участкам 4. После этого осуществляют операцию, обеспечивающую затвердевание краски, заполняющей объем элементов декоративного рельефа. С помощью средств 7 осуществляют либо термосушку жидкой краски, либо спекание при соответствующей температуре порошковой краски, либо самоотвердевание порошка краски, разведенного в клеевом растворе (полимеризация). При этом используются те режимные параметры, которые рекомендованы изготовителем краски, используемой при осуществлении предложенного способа декоративной обработки металлов.

Затем осуществляют (в случае необходимости для обеспечения требуемых параметров готового изделия) полировку участков 4, поверхности 4 металлической полосы 1, резку металлической полосы 1 на листы 10 требуемой конечной длины, с последующей укладкой и упаковкой листов 10 на участке 11, например, в стопки для отправки потребителю.


Промышленная применимость.

Предлагаемый способ декоративной обработки металлов может быть использован в промышленности для получения декоративно-художественных изображений на облицовочных металлических листах, преимущественно из нержавеющей стали. Способ позволяет при высокой производительности обеспечить получение высококачественных облицовочных металлических листов, при этом требуется соблюдение только известных технологических параметров, обусловленных свойствами используемых металла и краски.


Формула изобретения

1. Способ декоративной обработки металлов, включающий формирование на поверхности металла с заданным первоначальным профилем декоративного рельефа, нанесение слоя краски на всю декорированную поверхность металла, а также проведение операции, обеспечивающей твердение краски, отличающийся тем, что перед проведением операции, обеспечивающей твердение краски, полностью механически удаляют краску, нанесенную на участки поверхности металла, имеющие первоначальный профиль, а удаленную избыточную краску направляют для повторного использования.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что декоративный рельеф формируют путем механической пластической деформации участков поверхности металла.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что декоративный рельеф формируют путем локального воздействия, по крайней мере, одного химического вещества, являющегося травителем для обрабатываемого металла, на его поверхность.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что декоративный рельеф формируют путем локального воздействия на поверхность металла мощного лазерного излучения.
5. Способ по п.1, или п.2, или п.3, или п.4, отличающийся тем, что декоративный рельеф формируют в виде канавок и/или лунок глубиной меньшей толщины обрабатываемого металла.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что канавки и/или лунки выполняют с замковыми элементами.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что наносят на всю декорированную поверхность металла слой жидкости краски, твердение которой обеспечивают термосушкой.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что наносят на всю декорированную поверхность металла слой порошковой краски, твердение которой обеспечивают термообработкой изделия при температуре спекания краски.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что слой порошковой краски подвергают уплотнению в направлении, перпендикулярном поверхности обрабатываемого металла.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что уплотнение слоя порошковой краски осуществляют одновременно с удалением краски, нанесенный на участки поверхности металла, имеющий первоначальный профиль.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что на всю декорированную поверхность металла наносят слой порошкообразного материала, разведенного в клеевом растворе.
12. Способ по п.1, или п.7, или п.8, или п.11, отличаются тем, что наносят слой краски толщиной, не превышающей максимальной глубины элементов декоративного рельефа.
13. Способ по п.1, отличающийся тем, что слой краски, нанесенный на участки поверхности металла, имеющие первоначальный профиль, удаляют с помощью скребка.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что используют скребок, снабженный пневмотранспортером для удаления избыточной краски.


1/4



Фиг. 1




Фиг. 2




Фиг. 3


2/4




Фиг. 4




Фиг. 5




Фиг. 6




Фиг. 7



Фиг. 8




Фиг. 9




Фиг. 10


4/4




Фиг. 11



Фиг. 12



Фиг. 13



Фиг. 14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/RU 2003/000442

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

B44C 1/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC MIK-7:

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) MIK-7:

B44C 1/22, 1/00, B44D 3/16, 3/00, B05D 1/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 3764067 A (HARRIS PAINT COMPANY) Oct. 9, 1973	1-14
A	SU 992238 A (BOBK IO. T. и др.) 05. 02. 1983	1-14
A	GB 1229502 A (ALLEGHENY LUDLUM STEEL CORPORATION) 21 April 1971	1-14
A	FR 2222228 A (HISLER JEAN) 18. 10. 1974	1-14
A	DE 2522548 B2 (RCA CORP.) 14. 09. 1978	1-14
A	EP 0107983 A1 (MARUI INDUSTRY CO LTD.) 09. 05. 1984	1-14



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 January 2004 (19.01.2004)

Date of mailing of the international search report

22 January 2004 (22.01.2004)

Name and mailing address of the ISA/

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Международная заявка №
PCT/RU 2003/000442

А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ:

B44C 1/22

Согласно международной патентной классификации (МПК-7)

В. ОБЛАСТИ ПОИСКА:

Проверенный минимум документации (система классификации и индексы) МПК-7:

B44C 1/22, 1/00, B44D 3/16, 3/00, B05D 1/00

Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки:

Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если, возможно, поисковые термины):

С. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ:

Категория*	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	US 3764067 A (HARRIS PAINT COMPANY) Oct. 9, 1973	1-14
A	SU 992238 A (BOBK Ю. Т. и др.) 05. 02. 1983	1-14
A	GB 1229502 A (ALLEGHENY LUDLUM STEEL CORPORATION) 21 April 1971	1-14
A	FR 2222228 A (HISLER JEAN) 18. 10. 1974	1-14
A	DE 2522548 B2 (RCA CORP.) 14. 09. 1978	1-14
A	EP 0107983 A1 (MARUI INDUSTRY CO LTD.) 09. 05. 1984	1-14

последующие документы указаны в продолжении графы С.

данные о патентах-аналогах указаны в приложении

* Особые категории ссылочных документов:

A документ, определяющий общий уровень техники

E более ранний документ, но опубликованный на дату международной подачи или после нее

O документ, относящийся к устному раскрытию, экспонированию и т.д.

P документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета и т.д.

T более поздний документ, опубликованный после даты приоритета и приведенный для понимания изобретения

X документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий новизну и изобретательский уровень

Y документ, порочащий изобретательский уровень в сочетании с одним или несколькими документами той же категории

& документ, являющийся патентом-аналогом

Дата действительного завершения международного поиска: 19 января 2004 (19. 01. 2004)

Дата отправки настоящего отчета о международном поиске: 22 января 2004 (22. 01. 2004)

Наименование и адрес Международного поискового органа
Федеральный институт промышленной собственности

РФ, 123995, Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., 30,1 Факс: 243-3337, телетайп: 114818 ПОДАЧА

Уполномоченное лицо:

А. Буланов

Телефон № 240-25-91

Форма PCT/ISA/210 (второй лист)(июль 1998)